

Electrostatic Properties  
Static Decay Test  
Test Method: IST 40.2

	50% RH - conditioned							
	10% cut-off							
Product Code	IST 40.2		IST 40.2		IST 40.2		IST 40.2	
	MD Static Decay		MD Static Decay		CD Static Decay		CD Static Decay	
	Side +A	Side +B	Side +A	Side +B	Side -A	Side -B	Side -A	Side -B
	(sec)	(sec)	(sec)	(sec)	(sec)	(sec)	(sec)	(sec)
<b>Chicopee</b>	0,45	0,45	0,47	0,46	0,76	0,75	0,75	0,69
Cartex	0,48	0,48	0,43	0,40	0,76	0,73	0,75	0,71
	0,47	0,46	0,47	0,46	0,75	0,72	0,68	0,70
	0,48	0,52	0,44	0,43	0,74	0,73	0,69	0,67
	0,49	0,60	0,42	0,43	0,65	0,68	0,66	0,67
	<b>0,49</b>		<b>0,44</b>		<b>0,73</b>		<b>0,70</b>	
	0,04		0,02		0,04		0,03	

**Conclusion:**

Values: <1 : negligible static in use

Cuijk, 1<sup>st</sup> December 2014

Matthijs van Hunen  
Product Development Manager  
PGI Nonwovens B.V.